

Skamol Stove Board 1200

Building

	Значение	Ед.
Максимальная рабочая температура	1.100	°C
	2.012	°F
Насыпной вес	1.200	кг/м ³
	75	фунт/фут ³
Холодная прочность на раздавливание (EN ISO 8895)	9,5	МПа
	1.378	фунт/дюйм ³
Коэффициент прочности на разрыв при изгибе (EN 12089)	2,5	МПа
	363	фунт/дюйм ³
Линейная усадка при нагреве (EN 1094-6) 12 часа при 1.000°C (1.832°F)	1,0	%
Общая пористость (EN 1094-4)	56	%
Коэффициент обратимого термического расширения при 20°C до 750°C (68°C до 1.382°F)	10,0	×10 ⁻⁶ K ⁻¹
	5,6	×10 ⁻⁶ F ⁻¹
Стойкость к тепловому удару (EN 993-11)	> 30	циклов

Теплопроводность (ASTM C-182)	Средняя температура	
		200°C
	400°C	0,27 Вт/(мхК)
	600°C	0,29 Вт/(мхК)
	800°C	0,30 Вт/(мхК)
	392°F	1,73 ВТУ/(фут ² хчх°F/дюйм)
	752°F	1,87 ВТУ/(фут ² хчх°F/дюйм)
	1.112°F	2,01 ВТУ/(фут ² хчх°F/дюйм)
	1.472°F	2,08 ВТУ/(фут ² хчх°F/дюйм)

Химический анализ		
Кремнезем	SiO ₂	52 %
Двуокись титана	TiO ₂	1,6 %
Окись железа	Fe ₂ O ₃	3,8 %
Глинозем	Al ₂ O ₃	23,0 %
Окись магния	MgO	8,9 %
Окись кальция	CaO	1,5 %
Окись натрия	Na ₂ O	0,2 %
Окись калия	K ₂ O	5,6 %
Потери при возгорании при 1.025°C (1.877°F)	LOI	3,0 %

Номер тарифа HS (Согласованная система описания и кодирования товаров)	6806.90.00
Цвет	Песок

Данные представляют собой средние результаты испытаний, проведенных в рамках стандартных процедур и подлежат изменениям. Данные, содержащиеся в этом списке данных, поставляются добровольно в рамках технических услуг и могут быть изменены без предварительного уведомления. Возможны опечатки и ошибки. Редакция: 7.12.2023

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Дания

Тел.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com



Размер	Длина	Ширина	Толщина
Макс.	1.260мм	1.000мм	80мм
Мин.	По вашим техническим условиям	По вашим техническим условиям	12мм
Стандартные допуски*	До $\pm 4,0$ мм	До $\pm 2,5$ мм	До $\pm 1,0$ мм
Допуски на обработку*	До $\pm 2,5$ мм	До $\pm 2,5$ мм	До $\pm 1,0$ мм

*Допуски размеров зависят от длины и ширины

Общая информация

Не все комбинации размеров доступны для заказа.

Свяжитесь с компанией Skamol для получения информации о допуске для конкретного размера.

Стандартные размеры

Сверьтесь с прайс-листом Skamol или обратитесь в компанию Skamol с вашим вопросом.

Обработка

При наличии особых технических условий и проектных требований заказчика возможно изготовление специализированных форм.

Упаковка

Вся продукция будет упакована по стандартам компании Skamol.



Данные представляют собой средние результаты испытаний, проведенных в рамках стандартных процедур и подлежат изменениям. Данные, содержащиеся в этом списке данных, поставляются добровольно в рамках технических услуг и могут быть изменены без предварительного уведомления. Возможны опечатки и ошибки. Редакция: 7.12.2023

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Дания

Тел.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com