

	Vrednost	Enota
Specifična masa	≤ 1.600	kg/m ³
Tlačna trdnost	CS IV	
Vpojnost vode	Razred W0	
Prenos vodne pare, μ (EN 12086)	≤ 15	
Adhezivnost	≥ 0,08	N/mm ² FP B
Toplotna prevodnost, λ _{10, suh} (povprečna tabularna vrednost P=50%)	0,61	W/m×K

Splošno		
Velikost pakiranja	20	kg
Poraba (na pakiranje)	2,5	m ²
Rok uporabnosti:	12	mesecev
Temperatura tekočega stanja	+5 - +25	°C
Čas za obdelavo pri +20°C	60	minut
Dodana voda (na pakiranje)	5	L

Požarna klasifikacija (EN 13501-1 + A1)	Razred A1	
HS tarifna številka (harmonizirani sistem opisov in kodiranja blaga)	3824.50.90	
Barva	Siva	



Podatki so povprečni rezultati preskusov, ki se izvajajo po standardnih postopkih in se lahko spreminjajo. Podatki v tem podatkovnem listu so v dobri veri posredovani kot tehnična pomoč in se lahko spremenijo brez predhodne najave. Tiskarske napake so pričakovane. Številka popravka: 7.12.2023

Skamol Eastern Europe

ul. Innowacyjna 5, 41-200 Sosnowiec, Poljska
Tel.: +48 32 793 70 29

www.skamol.com

