

Skamol Structural Plaster

	Verdi	Enhet
Romvekt	1.600	kg/m ³
Maksimal brukstemperatur	200	°C
Trykkfasthet	CS III	
Vannabsorpsjon	Klasse W0	
Vanndamppermeabilitet, μ	≤ 15	
Vedheft	$\geq 0,08$	N/mm ² FP B
Varmeledningsevne (gjennomsnittlig tabellverdi; P=50%), $\lambda_{10, terr}$	0,61	W/mK
Generelt		
Posestørrelse	20	kg
Forbruk, 2mm (per pose)	7,5	m ²
Holdbarhet	12	måneder
Støpetemperatur	+5 til +25	°C
Åpentid ved +20°C	60	minutter
Tilsatt vann (per pose)	3,6 til 4,1	L
Brannklassifisering (EN 13501-1 + A1)	Klasse A1	
Varenummer (HS-nummer)	3824.50.90	
Farge	Hvit	



Data er gjennomsnittlig resultat av tester utført under standard prosedyrer og kan variere. Dataene i dette databladet leveres i god tro som en teknisk tjeneste og kan endres uten varsel. Det kan forekomme feiltrykk og andre feil. Revisjonsnummer: 7.12.2023