

# Instrucciones de montaje: Skamol Structural Plaster

---



**1** Prepare placas SkamoEnclosure Board.



**2** Mezcle la pasta para enlucido estructural Skamol Structural Plaster con agua de acuerdo con las proporciones de mezcla especificadas.



**3** Aplique la pasta para enlucido estructural Skamol Structural Plaster en una capa uniforme con un grosor de 2 a 8mm.

## Aplicación

La pasta para enlucido estructural Skamol Structural Plaster se utiliza como toque final en las placas SkamoEnclosure Board.

No se recomienda encender la chimenea hasta que la pasta para enlucido Skamol Structural Plaster se haya endurecido por completo.

- A** Elimine el polvo de las superficies de las placas SkamoEnclosure Board.
- B** Utilice la imprimación Skamol Primer en las superficies de las placas SkamoEnclosure Board donde se vaya a aplicar la pasta para enlucido estructural Skamol Structural Plaster.
- C** La cinta para juntas Skamol Joint Tape se utiliza para evitar la aparición de grietas en las juntas.
- D** Para añadir fuerza adicional a las placas SkamoEnclosure Board, se puede utilizar la malla Skamol Mesh con la pasta.
- E** Las esquinas están protegidas con la esquina Skamol Corner.
- F** La pasta para enlucido estructural Skamol Structural Plaster se debe mezclar en una proporción de 3,6 a 4,1L de agua pura por bolsa de 20kg:
  - Vierta 2,5L de agua en un cubo de mezcla
  - Remueva vigorosamente y añada todo el contenido de la bolsa de la pasta para enlucido estructural Skamol Structural Plaster (20kg)
  - Los 1,1–1,6L de agua restantes se añaden a la mezcla hasta lograr la consistencia deseada
  - Mezcle la mezcla vigorosamente durante al menos 5 minutos
  - Después de mezclar, la pasta para enlucido estructural Skamol Structural Plaster se puede utilizar de 30 a 60 minutos
- G** La pasta para enlucido estructural Skamol Structural Plaster se aplica a la placa SkamoEnclosure Board con una llana dentada para lograr una capa con un grosor uniforme (de 2 a 8mm). Después la pasta se endereza y se le da un acabado liso.
- H** El marco de la chimenea se puede terminar después de que se endurezca (de 4 a 5 días a 20°C).

## Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Dinamarca  
Teléfono: +45 97 72 15 33

[www.skamol.com](http://www.skamol.com)