

# Skamol Adhesive

	Väärtus	Ühik
Puistetiheus	≤ 1.600	kg/m <sup>3</sup>
Survetugevus	CS IV	
Vee imendumine	Klass W0	
Veeauru ülekannet, μ (EN 12086)	≤ 15	
Haarduvus	≥ 0,08	N/mm <sup>2</sup> FP B
Soojusjuhtivus, λ <sub>10</sub> kuiv (keskmine koondväärtus; P=50%)	0,61	W/m×K

Üldine		
Koti suurus	20	kg
Tarve (koti kohta)	2,5	m <sup>2</sup>
Säilivusaeg	12	kuud
Valamistemperatuur	+5 kuni +25	°C
Avamisaeg +20°C juures	60	minutit
Lisatud vesi (koti kohta)	5	l

Tuletundlikkuse klassifikatsioon (EN 13501-1 + A1)	Klass A1	
HS tariifinumber (kaupade kirjeldamise ja kodeerimise ühtlustatud süsteem)	3824.50.90	
Värv	Hall	



Los datos son resultados medios de las pruebas realizadas bajo procedimientos estándar y están sujetos a variaciones. Los datos contenidos en esta hoja de datos se suministran de buena fe como servicio técnico y están sujetos a cambios sin previo aviso. Se exceptúan los errores generales y de impresión. Número de revisión: 7.12.2023

## Skamol Eastern Europe

ul. Innowacyjna 5, 41-200 Sosnowiec, Poola  
Tel: +48 32 793 70 29

[www.skamol.com](http://www.skamol.com)

