

# Skamol Smooth Plaster

	Værdi	Enhed
Vægtfylde	1.200	kg/m <sup>3</sup>
Maksimal servicetemperatur	200	°C
Trykstyrke	CS II	
Absorption af vand	Klasse W0	
Vanddamp permeabilitet, $\mu$	$\leq 15$	
Klæbeevne	$\geq 0,08$	N/mm <sup>2</sup> FP B
Varmeledningsevne (gennemsnitlig tabellarisk værdi, P=50%), $\lambda_{10\text{ter}}$	0,33	W/mK
<b>Generelt</b>		
Sækstørrelse	15	kg
Forbrug, 2mm (pr. sæk)	7,5	m <sup>2</sup>
Holdbarhed	12	måneder
Hældetemperatur	+5 til +25	°C
Tilsat vand (pr. sæk)	5,5 til 6,5	l
Klassifikationsreaktion ved brand (EN 13501-1 + A1)	Klasse A1	
HS-toldnummer (harmoniseret varebeskrivelses- og kodningssystem)	3824.50.90	
Farve	Hvid	



Disse data er gennemsnitlige resultater af tests gennemført i henhold til standardprocedure med forbehold for udsving. De anførte data er tilvejebragt i god tro som en teknisk service og kan ændres uden varsel. Der tages forbehold for fejl og trykfejl. Revisionsnummer: 7.12.2023