

Skamol Smooth Plaster

	Érték	Eszköz
Térfogatsűrűség	1.200	kg/m ³
Maximális üzemi hőmérséklet	200	°C
Nyomószilárdság	CS II	
Vízfelszívás	W0 Osztály	
Vízgőzáteresztő képesség, μ	≤ 15	
Tapadás	≥ 0.08	N/mm ² FP B
Hővezetőképesség (átlagos táblázatos érték; P = 50%), λ_{10} száraz	0,33	W/mK

Általános		
Zsák mérete	15	kg
Fogyasztás, 2mm (zsákonként)	7,5	m ²
Szavatossági idő	12	hónap
Öntési hőmérséklet	+5-től +25-ig	°C
Hozzáadott víz (zsákonként)	5,5-től 6,5-ig	L

Tűzreakciós besorolás (EN 13501-1 + A1)	A1 Osztály	
HS vámtarifaszám (Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer)	3824.50.90	
Szín	Fehér	



Az adatok a szabványos eljárás szerint végzett tesztek átlagos eredményei és változhatnak. Az ebben az adatlapban szereplő adatok jóhiszeműen, műszaki segítségként kerülnek feltüntetésre és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Nyomatási hibára és egyéb hibára kerülhet sor. Revíziós szám: 8.12.2023

Skamol Eastern Europe

ul. Innowacyjna 5, 41-200 Sosnowiec, Lengyelország

Tel.: +48 32 793 70 29

www.skamol.com

