

Skamol Structural Plaster

| | Værdi | Enhed |
|--|-------------|------------------------|
| Vægtfylde | 1.600 | kg/m ³ |
| Maksimal servicetemperatur | 200 | °C |
| Trykstyrke | CS III | |
| Absorption af vand | Klasse W0 | |
| Vanddamp permeabilitet, μ | ≤ 15 | |
| Klæbeevne | ≥ 0,08 | N/mm ² FP B |
| Varmeledningsevne (gennemsnitlig tabellarisk værdi, P=50%), $\lambda_{10\text{ter}}$ | 0,61 | W/mK |
| Generelt | | |
| Sækstørrelse | 20 | kg |
| Forbrug, 2mm (pr. sæk) | 7,5 | m ² |
| Holdbarhed | 12 | måneder |
| Hældetemperatur | +5 til +25 | °C |
| Åbningstid ved +20°C | 60 | minutter |
| Tilsat vand (pr. sæk) | 3,6 til 4,1 | L |
| Klassifikationsreaktion ved brand (EN 13501-1 + A1) | Klasse A1 | |
| HS-toldnummer (harmoniseret varebeskrivelses- og kodningssystem) | 3824.50.90 | |
| Farve | Hvid | |



Disse data er gennemsnitlige resultater af tests gennemført i henhold til standardprocedure med forbehold for udsving. De anførte data er tilvejebragt i god tro som en teknisk service og kan ændres uden varsel. Der tages forbehold for fejl og trykfejl. Revisionsnummer: 7.12.2023