

Skamol Structural Plaster

	Värde	Enhet
Bulkdensitet	1.600	kg/m ³
Max drifttemperatur	200	°C
Tryckhållfasthet	CS III	
Vattenabsorption	Klass W0	
Genomsläpplighet för vattenånga, μ	≤ 15	
Vidhäftningsförmåga	≥ 0,08	N/mm ² FP B
Värmeledningsförmåga (genomsnittligt tabellvärde: P = 50%), $\lambda_{10 \text{ torr}}$	0,61	W/mK
Allmänt		
Påsens storlek	20	kg
Förbrukning, 2mm (per påse)	7,5	m ²
Hållbarhet vid lagring	12	månader
Upphållningstemperatur	+5 till +25	°C
Öppningstid vid +20°C	60	minuter
Tillsats av vatten (per påse)	3,6 till 4,1	l
Brandteknisk klassificering (EN 13501-1 + A1)	Klass A1	
HS-nummer (Harmonized Commodity Description and Coding System)	3824.50.90	
Färg	Vit	



Datan är genomsnittliga resultat av tester utförda enligt standardprocedurer och är föremål för variation. Uppgifterna i detta datablad levereras i god tro som en teknisk service och kan ändras utan föregående meddelande. Med reservation för fel och tryckfel. Revisionsnummer: 25.3.2024